

ISORIM-S

DESCRIZIONE

Isolante fissativo murale acrilico universale a solvente incolore. Ideale per il trattamento di superfici murali sfarinanti o laddove sia necessario avere un ottimo potere penetrante e consolidante. Insaponificabile e dotato di ottima resistenza agli alcali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- PRONTO ALL'USO
- BUON POTERE PENETRANTE E CONSOLIDANTE
- UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
- OTTIMA RESA E FACILITÀ DI APPLICAZIONE
- OTTIMO COME FONDO DI COLLEGAMENTO SU SUPPORTI GIÀ TRATTATI PER INTERNO ED ESTERNO

CICLO APPLICATIVO

Preparazione dei supporti

Applicazione a pennello o rullo.

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti, anche se debolmente sfarinanti, pulire a secco o ad umido. Diversamente, eliminare completamente e lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: spazzolare, pulire e disinfettare con appositi prodotti. Applicare una mano di ISORIM-S e, dopo 12 ore, procedere all'applicazione della finitura. Il prodotto è pronto all'uso, solo in caso di necessità può essere diluito con diluente sintetico in misura del 20% massimo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare isolante fissativo murale universale a solvente incolore. Applicare a rullo o pennello su superfici murali sfarinanti (tipo ISORIM-S).

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un centro antiveleni/un medico. Non provocare il vomito. In caso di incendio utilizzare terra, sabbia, polveri estinguenti, CO₂, schiume, acqua nebulizzata per estinguere – non usare getti di acqua. Contiene: Idrocarburi, C₉, aromatici; Idrocarburi, C₉-C₁₁, n-alcani, iso alcani, ciclici, <2% aromatici.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV.
Per ISORIM-S (cat.BS/h): 750 g/l ISORIM-S contiene al massimo 650 g/l di COV.

<i>Caratteristiche applicative</i>	
RESA TEORICA PER MANO (mq/lt)	10 - 12
ASPETTO DEL FILM	INCOLORE
INTERNI/ESTERNI	SI/SI
STRUMENTI APPLICATIVI	RULLO – PENNELLO
DILUIZIONE	0 – 20% DILUENTE SINTETICO
PULIZIA ATTREZZI	DILUENTE SINTETICO
SOVRAVERNICIABILE	12 ORE
SECCO AL TATTO	3 – 5 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	24 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <10%
<i>Specifiche tecniche</i>	
LEGANTE	ACRILICO A SOLVENTE
PESO SPECIFICO	0,79 g/ml
VISCOSITA'	=
PH	=
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	INFIAMMABILE
SPESSORE FILM SECCO	=
RESIDUO SECCO	8%
VITA DI STOCAGGIO	24 MESI
FINEZZA DI MACINAZIONE	=

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati conseguiti.

SI RACCOMANDA SEMPRE UNA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.