

RIMAR-ACR

DESCRIZIONE

Finitura protettiva ad acqua, trasparente semilucida, additivata con speciali filtri U.V. Particolarmente indicata come finitura protettiva dei prodotti DECORATIVI in genere oltre che di ogni tipo di pittura murale, rivestimenti plastici, ecc... RIMAR-ACR, adeguatamente diluito, conferisce una protezione di lunga durata all'azione dei raggi ultravioletti proteggendo i supporti da sporco, intemperie e raggi U.V.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

FINIUTRA

Applicare il prodotto in due mani, con il RULLO o con il PENNELLO PER DECORATIVI con un intervallo di circa 8 ore tra le due mani.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

CLASSIFICAZIONE COV:

Pittura lucida per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/b):
100 g/l (2010). RIMAR-ACR contiene al massimo
35 g/l COV.

Caratteristiche applicative	
RESA TEORICA PER MANO (mq/lt)	10-15
ASPETTO DEL FILM	TRASPARENTE SEMILUCIDO
INTERNI/ESTERNI	SI/SI
STRUMENTI APPLICATIVI	PENNELLO - RULLO
DILUIZIONE	DAL 10 AL 50% IN FUNZIONE DELLA FINITURA
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
SOVRAVERNICIABILE	6 ORE
SECCO AL TATTO	3 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	12 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <10%
Specifiche tecniche	
LEGANTE	STIROLOACRILICO
PESO SPECIFICO	1,02 g/ml
VISCOSITA'	16000-24000 Cp
PH	8,3 - 9,0
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	NON INFIAMMABILE
SPESSORE FILM SECCO	=
RESIDUO SECCO	=
VITA DI STOCAGGIO	24 MESI
FINEZZA DI MACINAZIONE	=

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati conseguiti.

SI RACCOMANDA SEMPRE UNA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.