

## RIMAR-GLT

### DESCRIZIONE

Finitura per decorazioni di interni brillante ad effetto tridimensionale, a base di sfere di vetro, finissimi cristalli pregiati e glitter argentati con elevata riflessione della luce.

### CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

### APPLICAZIONE

Applicazione con specifico pennello.

**MANO DI FONDO:** su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato ISORIM-AP, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare una o due mani di IDROPITTURA-L.

Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente due mani di IDROPITTURA-L con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra

### AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

### STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

### SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

### CLASSIFICAZIONE COV:

Pittura per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/l): 200 g/l (2010). RIMAR-GLT contiene al massimo 35 g/l COV.

<b>Caratteristiche applicative</b>	
RESA TEORICA PER MANO (mq/lt)	<b>8-9</b>
ASPETTO DEL FILM	<b>CANGIANTE TRASLUCIDO</b>
INTERNI/ESTERNI	<b>SI/NO</b>
STRUMENTI APPLICATIVI	<b>PENNELLO PER DECORATIVI</b>
DILUIZIONE	<b>PRONTO ALL'USO</b>
PULIZIA ATTREZZI	<b>ACQUA</b>
SOVRAVERNICIABILE	<b>6 ORE</b>
SECCO AL TATTO	<b>3 ORE</b>
SECCO IN PROFONDITA'	<b>12 ORE</b>
CONDIZIONI AMBIENTALI	<b>TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. &lt;80%</b>
CONDIZIONI SUPPORTO	<b>TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. &lt;10%</b>
<b>Specifiche tecniche</b>	
LEGANTE	<b>STIROLOACRILICO</b>
PESO SPECIFICO	<b>1,02 g/ml</b>
VISCOSITA'	<b>16000-24000 cP</b>
PH	<b>8,3 - 9,0</b>
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	<b>NON INFIAMMABILE</b>
SPESSORE FILM SECCO	=
RESIDUO SECCO	=
VITA DI STOCAGGIO	<b>24 MESI</b>
FINEZZA DI MACINAZIONE	=

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati conseguiti.

SI RACCOMANDA SEMPRE UNA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.